Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Poltau 3-part

Produktinformasjon

## Produktinformasjon

**Tau av polyeten. Det er et glatt tau, resistent mot gnag, og har relativt høy forlengelse.**

Vanlige bruksområder er fortøyning, innen oppdrettsnæringen og ved industri behov.

## Andre opplysninger

- **Egenvekt:** 0,93(flyter)
- **Smeltepunkt:** Ca. 130°C.
- **Forlengelse:** Ca. 18% ved brudd.

... *Read more*

**Konstruksjon:** 3-part.
**Materiale:** Polyeten.
**Overflate:** Orange.

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Poltau 3-part

## Teknisk data

| Artikkel nr. | Diameter mm | Min. bruddstyrke kN | Min. bruddstyrke Tonn tonn | Tauender | Vekt kg/110m |
|---|---|---|---|---|---|
| 300300600000040 | 6 | 3,9 | 0,4 | Plain ends | 3,6 |
| 300300800000040 | 8 | 6,8 | 0,7 | Plain ends | 5,2 |
| 300301000000040 | 10 | 10,7 | 1,1 | Plain ends | 5,4 |
| 300301200000040 | 12 | 15,6 | 1,6 | Plain ends | 7,9 |
| 300301400000040 | 14 | 20,6 | 2,1 | Plain ends | 10,5 |
| 300301600000040 | 16 | 27,4 | 2,8 | Plain ends | 14,1 |
| 300301800000040 | 18 | 34,3 | 3,5 | Plain ends | 17,7 |
| 300302000000040 | 20 | 42,1 | 4,3 | Plain ends | 22 |
| 300302200000040 | 22 | 50 | 5,1 | Plain ends | 26,7 |
| 300302400000040 | 24 | 59,8 | 6,1 | Plain ends | 32,5 |
| 300302800000040 | 28 | 80,4 | 8,2 | Plain ends | 43,2 |

### Spole

| Art.no | Diam. | Minimum bruddstyrke | | Lengde | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kN | tonn | m | kg/spole |
| 12.03PET060SPL560 | 6 | 3,9 | 0,4 | 600 | 19,6 |
| 12.03PET080SPL330 | 8 | 6,8 | 0,7 | 300 | 14,2 |
| 12.03PET100SPL220 | 10 | 10,7 | 1,1 | 200 | 9,8 |
| 12.03PET120SPL135 | 12 | 15,6 | 1,6 | 150 | 10,8 |
| 12.03PET140SPL130 | 14 | 20,6 | 2,1 | 130 | 12,4 |

© November 2026 - Alle rettigheter - Certex