Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Poltau 3-part

Produktinformasjon



Produktinformasjon

Tau av polyeten. Det er et glatt tau, resistent mot gnag, og har relativt høy forlengelse.

Vanlige bruksområder er fortøyning, innen oppdrettsnæringen og ved industri behov.

Andre opplysninger

- **Egenvekt:** 0,93(flyter)
- **Smeltepunkt:** Ca. 130°C.
- **Forlengelse:** Ca. 18% ved brudd.

... *Read more*

Konstruksjon: 3-part.
Materiale: Polyeten.
Overflate: Orange.

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Poltau 3-part

Teknisk data

Artikkel nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Min. bruddstyrke Tonn tonn	Tauender	Vekt kg/110m
300300600000040	6	3,9	0,4	Plain ends	3,6
300300800000040	8	6,8	0,7	Plain ends	5,2
300301000000040	10	10,7	1,1	Plain ends	5,4
300301200000040	12	15,6	1,6	Plain ends	7,9
300301400000040	14	20,6	2,1	Plain ends	10,5
300301600000040	16	27,4	2,8	Plain ends	14,1
300301800000040	18	34,3	3,5	Plain ends	17,7
300302000000040	20	42,1	4,3	Plain ends	22
300302200000040	22	50	5,1	Plain ends	26,7
300302400000040	24	59,8	6,1	Plain ends	32,5
300302800000040	28	80,4	8,2	Plain ends	43,2

Spole

Art.no	Diam.	Minimum bruddstyrke		Lengde	Vekt
	mm	kN	tonn	m	kg/spole
12.03PET060SPL560	6	3,9	0,4	600	19,6
12.03PET080SPL330	8	6,8	0,7	300	14,2
12.03PET100SPL220	10	10,7	1,1	200	9,8
12.03PET120SPL135	12	15,6	1,6	150	10,8
12.03PET140SPL130	14	20,6	2,1	130	12,4

© October 2026 - Alle rettigheter - Certex